

HIDROCARBONETOS

Tenoil 10 | Grupo: 1910



INDÚSTRIA
PETROLÍFERA



INDÚSTRIA
PETROQUÍMICA



OUTROS
SEGMENTOS
INDUSTRIAIS



Circulação de produtos derivados de petróleo,
com teor máximo de hidrocarbonetos
aromáticos de 50%.

Intervalo de Temperatura	-25°C a 80°C
Pressão de Serviço	10 Bar
Composição	Interior de borracha NBR semi-condutora, que pertence à classe das borrachas especiais resistentes ao óleo, sendo um copolímero de butadieno e acrilonitrilo. Revestimento de CR/NBR.
Reforço	Fios sintéticos de elevada tenacidade e fio de cobre anti estático.
Resistência Eléctrica	< 10 ⁶ ohm/m
Aspectos Logísticos	Rolos de 20 m e 40 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com a norma do Sistema Internacional de Qualidade ISO 1307

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Raio de Curvatura (mm)
1910030	30	41	240
1910032	32	43	250
1910035	35	48	280
1910038	38	50	300
1910040	40	54	320
1910042	42	56	340
1910045	45	59	360
1910050	51	65	400
1910055	55	69	440
1910060	60	74	480
1910065	65	80	500
1910070	70	86	560
1910076	76	92	600
1910080	80	99	640
1910090	90	106	710
1910102	102	116	800