

HIDROCARBONETOS

Tenoil 20 | Grupo: 1910L



INDÚSTRIA
PETROLÍFERA



INDÚSTRIA
PETROQUÍMICA



OUTROS
SEGMENTOS
INDUSTRIAIS

Circulação de derivados de petróleo, com teor máximo de hidrocarbonetos aromáticos de 50%.



Intervalo de Temperatura	-25°C a 80°C
Pressão de Serviço	20 Bar
Composição	Interior de borracha NBR semi-condutora, que pertence à classe das borrachas especiais resistentes ao óleo, sendo um copolímero de butadieno e acrilonitrilo. Revestimento de borracha NBR condutora.
Reforço	Fios sintéticos de elevada tenacidade e fio de cobre anti estático.
Resistência Eléctrica	<10 ⁶ ohm/m
Aspectos Logísticos	Rolos de 20 m e 40 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com a norma do Sistema Internacional de Qualidade ISO 1307

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Raio de Curvatura (mm)
1910006	6	14	35
1910008	8	16	40
1910010	10	18	50
1910013	12,7	23	60
1910016	16	26	75
1910019	19	29	95
1910025	25,4	37	125